

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ist ein sehr leichter und vielseitig einsetzbarer 2 Komponenten - Polyesterspachtel für Reparaturen an Autokarosserien.

Gegenüber herkömmlichen Spachtelprodukten zeichnet er sich durch eine ausgezeichnete Haftung auf verzinkten Blechen sowie auf Aluminiumblech aus.

Darüber hinaus verfügt er über die besonderen Eigenschaften eines Qualitätsspachtels: leichte Verarbeitbarkeit, schnelle Trocknung und ausgezeichnete Schleifbarkeit (beginnend mit P120).

MATERIALBESCHREIBUNG

Grundstoffbasis:	Ungesättigter Polyester
Farbe:	Weiss und beige
Spezifisches Gewicht:	1,2 kg/l bei 20°C
VOC:	25 g/l Mischung

HILFSMITTEL

Härter PBO

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE




Wird auf die verschiedenen Untergründe aufgebracht: Stahlblech, Aluminiumblech, galvanisiertes Metall, Polyester und Lack OEM.

Wenn größtmöglicher Schutz erforderlich ist, empfiehlt es sich **MULTIEXTENDER** auf eine Epoxidgrundierung aufzubringen.




Nicht auf Thermoplaste und Wash Primer verwenden.


VORBEREITUNG DER FLÄCHE ODER DES UNTERGRUNDES

- 1 - Untergrund prüfen und bestimmen.
- 2 - Vorgang:





VORGANG		Stahlblech	Aluminiumblech	Galvanisiertes Metall	Polyester UP-GFK	Lack OEM
	P80	✓	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓

1 - VERARBEITUNG

	 GEWICHT	 100	
10°C	100:2-3	7'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

 ZEIT
5 min
ABSTAND
80 cm
MAX. T
80°C

2 - SCHLIFF

	 HUB		
BEGINN	7 - 5 mm	P120	P100
			P180
SCHLUSS	5 - 3 mm	P220	P240

HINWEISE

Überdosierung des Härters vermeiden. Härter gut vermischen.
Unbedingt vor der Lackierung mit einer Isolierschicht überziehen.
Der Polyesterspachtel härtet bei Temperaturen unter 5°C nicht aus.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Vor der Härtung des Produktes Spatel gut mit Lösungsmittel reinigen.

SICHERHEIT

Das Etikett durchlesen und den Hinweisen folgen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise nachschlagen. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C und +30°C lagern.

GARANTIE

Ein Jahr in ungeöffneter Originalverpackung.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt und die Warnhinweise auf der Verpackung. Die sachgemässe Verarbeitung mit dem Ziel der in diesem Datenblatt zugesagten Ergebnisse unter Berücksichtigung der technischen Empfehlungen und Sicherheitsvorschriften liegt allein in der Verantwortung des Fachmanns. ROBERLO S.A.U. lehnt jede Verantwortung durch unsachgemässen Gebrauch aller unserer Produkte ab.

Die vorstehenden Informationen des Dokuments entsprechen unseren wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung. ROBERLO S.A.U behält sich vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Die neueste Aktualisation dieses Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen.

Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort. Weitere Information erhalten Sie von unserem Kundenservice oder unserer technischen Abteilung.

VORSCHLAG:

Es empfiehlt sich eine längerer Zeit zwischen dem Schleifen des Spachtels und dem Füllerauftrag verstreichen zu lassen, um so eine feinere Decklackierung zu erzielen.