

VR-1122

EXPRESS VALUECLEAR VOC



DESCRIERE PRODUS

VR-1122 Express ValueClear VOC este un lac transparent bicomponent cu conținut ridicat de particule solide, conceput pentru utilizare cu activatori VOC Value, asigurând o performanță de întărire accelerată și uniformă. Formulată atât pentru reparații punctuale, cât și pentru reparații multiple, oferă finisaje excelente de fluiditate și nivelare. Proiectat pentru versatilitate, oferă lacuri de finisare durabile și lucioase, cu rezultate fiabile în majoritatea mediilor de caroserie.

Eficient din punct de vedere al costurilor, flexibil în aplicare

CARACTERISTICI

- 01** Lac transparent bicomponent conform cu normele VOC.
- 02** Raport standard de amestecare 2:1 plus 5% diluant.
- 03** Aplicare ușoară într-o gamă largă de condiții de cabină.
- 04** Poate fi aplicat peste straturile de bază Cromax.
- 05** Proprietățile de lustruire sunt îmbunătățite.

FIȘA TEHNICĂ

VR-1122


EXPRESS VALUECLEAR VOC



Product preparation - application STANDARD



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Cromax Basecoat Systems: Suprafețele trebuie uscate / aerate conform Fișelor Tehnice (TDS) înainte de aplicare.

Finisări existente: Suprafețele trebuie să fie șlefuite și degresate înainte de aplicare.



Lac		Activator		Diluant	
Volum	Greutate	Volum	Greutate	Volum	Greutate
2	100	1	52	5 %	7
VR-1122	VR-1122	VR-1129 VR-1131 VR-1132	VR-1129 VR-1131 VR-1132	XB390 XB387	XB390 XB387



la 20°C: 45 min - 1 oră



	Duză	Presiune aplicare	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	presiune intrare în pistol
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	presiune cap duză

vezi instrucțiunile producătorului



2 straturi

cu timp de aerare intermediar: 5 min - 10 min la 20°C

aerare finală: 5 min - 10 min la 20°C

0.5 +

1 operație

1-ul: subțire și închis

al 2-lea: normal

fără aerare intermediară

aerare finală: 5 min - 10 min la 20°C



	VR-1129 / VR-1131 / VR-1132
20 °C	8 oră - 16 oră
50 - 55 °C	25 min - 40 min
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Ghid pentru echipament IR cu unde scurte/medii

Putere medie: 5 min

Putere maximă: 10 min

Conform
directivei COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(d)) în formă gata de folosire este maximum 420 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 420 g/l.

FIȘA TEHNICĂ

VR-1122



EXPRESS VALUECLEAR VOC

Produse

VR-1122 Express ValueClear VOC

VR-1129 ValueActivator Very Fast

VR-1130 ValueActivator Fast

VR-1131 ValueActivator


VR-1132 ValueActivator Slow

XB390 Very Slow Thinner


XB387 HI-Temp Thinner

AK350 Fade-Out Thinner


Mix produs



Raporturile de amestec cu agenți speciali sunt disponibile în tabelul de amestec al produselor pe Chromaweb și în Fișele Tehnice ale produselor.



DIN 4: 16 - 19 la 20°C



50 - 60 μm 2 straturi
45 - 55 μm 1.5 straturi

Acoperire teoretică

490 - 495 m^2/l la grosimea filmului uscat de 1 microni
Datorită caracteristicilor activator diferite și a diferitelor rapoarte de amestecare ale amestecului gata de utilizare în unele versiuni TDS, calculul pentru acoperirea teoretică poate varia.
Notă: Consumul practic de material depinde de câțiva factori, de ex. geometria obiectului, formarea suprafeței, metoda de aplicare, setarea pistolului de pulverizare, presiunea de intrare, etc.



Curățați după utilizare cu un diluant potrivit pentru spălat pistoale.

FIȘA TEHNICĂ

VR-1122



EXPRESS VALUECLEAR VOC

Indicații

- Materialul trebuie să fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.
- Permiteți preîncălzirea până la temperatura piesei.
- Materialul gata de folosire, rămas după aplicare, nu trebuie pus înapoi în cutia originală a produsului.
- Închideți recipientul întăritorului imediat după utilizare, deoarece acest produs va reacționa cu aerul umed și cu apa și își va pierde efectul de întărire.
- Cromax VR-1130 can also be used for activation under specific circumstances, but is not the preferred option.
- Poate fi utilizat și peste vopsea de bază Centari activată.
- For Semi-Flexible systems 10% 805R Flexible Additive can be added to the base material. Activator and Thinner ratios remain equal.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.